



# PLUZOL-AS

## Technical Data Sheet

### 개요

본 제품은 부착성이 나오지 않는 소재. 특히 비철금속 소재의 부착력을 향상시키고 도막 굴곡성, 열안정성이 양호하여 모든 도료의 부착성을 향상시키는 첨가제로 사용됩니다.

### 주 성분

- 비 실리콘성 중합물

### 물성

	PLUZOL-AS
외 관 (KSM2051)	연황색 투명 액체
점 도 (KSM2121)	T - W
비 중 (KSM2131)	1.07 ± 0.02
고형분 (KSM2113)	80 ± 2
인화점 (KSM6011)	Approx 24°C
희석 용제	IPA

### 적용 분야

- 자동차용 도료
- PCM 도료
- 비철금속용 도료

### 특징

- 부착성이 매우 좋습니다.
- 굴곡성을 향상시킵니다.
- 열안정성이 양호합니다.

### 사용 방법

- 추천 첨가량은 도료의 2% 내외이나 적당히 조절하여 사용하십시오.
- 수용성 도료의 경우 아민으로 중화시킨 후에 사용하십시오.

### 포장 단위

- Drum : 200 Kg

### 주의 사항

- PLUZOL-AS는 대부분의 수지와 잘 용화되고 안정적인 사용성을 보입니다. 하지만 처음 사용할 때에는 반드시 테스트 후에 사용함이 바람직하며, 특히 몇 종류의 안료와 함께 조합하면 저장 후 또는 즉시 광택 감소를 일으킬 수 있습니다.

## 보관

● PLUZOL-AS는 차가운 장소에서 보관하여야 하며 장기 보관시 결정체가 생길 수 있으나 여과하여 사용하면 이상이 없습니다.

## 취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

**서은테크**

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018



서은테크

# CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :  
제품명 :

Lot No. :  
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017  
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control