



MODIFIED EPOXY HB-210

Technical Data Sheet

개요

본 도료는 변성 에폭시 수지의 특성을 응용한 무용제 후막형 폴리아민 경화형의 2액형 에폭시 수지 도료로서 견고하고 강인하여 청수, 해수, 유류, 약품 등에 우수한 성능을 발휘합니다. 또한 건조 도막은 식품, 곡류에도 해가 없습니다.

주 성분

- 에폭시 수지, 폴리아민

특성

	MODIFIED EPOXY HB-210
외 관	회색 및 주문 색상
고형분	98% 이상
비 중	1.35 ± 0.05
이론 도포 면적	2 (㎡/L)

도포


- AIRLESS SPRAY, 붓
- 가사 시간 : 20℃ 에서 약 30분 이상

편의성

- 1회 도장으로 LOSS가 최소화 됩니다.
- 우수한 내마모성과 내충격성
- 우수한 내무기약품성
- 무독성, 무취성
- 5℃ 이상 고습도 조건에서도 도장이 가능합니다.

주요 사용처

- 발전 설비 분야
- 산업 설비 분야
- 선박 분야
- 해상 구조물 분야



저장

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 12개월의 유통기한을 가집니다.

취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

도장 사양서

서은테크

	제품명	EPOXY HB-210	비고
1	외관	---	
2	색상	회색 및 주문 색상	
3	도장 재질	금속	
4	품명	EPOXY HB-210	
5	희석제	MODIFIED EPOXY HB-210	
6	경화제		
7	배합비 (페인트 : 경화제)	100 : 20	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	---	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	---	Iwata Cup #2
10	여과	---	
11	도장법	AIRLESS SPRAY	
12	도장 횟수	ONE COATING	
13	가사 시간	20°C X 30 min	
14	도막 두께	500 ~ 1200 μm	
15	보증 기간	12 개월	

■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9
 Tel. 82-55-326-4017
 Tel. 82-55-326-4017



서은테크

CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :
제품명 :

Lot No. :
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control