



라이온큐어 #800

Technical Data Sheet

개요

본 도료는 아크릴 수지와 멜라민 수지를 주 요소로 한 가열건조형 도료로서, 단시간 가열에 의해 견고하고 강한 도막을 얻을 수 있습니다.

주 성분

- 아크릴 수지, 멜라민 수지

물성

라이온큐어 #800	
도료 종류	1액형 아크릴 우레탄 도료
외 관	Solid, Metallic
점 도	70 ± 5 KU
비 중	1.13 ± 0.03
고형분	57 ± 5 %
광택	85 이상
건조 조건	120~130°C X 20~30 min

적용 분야

- 세탁기, 전기밥솥, 선풍기 등 가정용 전기기구
- 타자기, 책상, 캐비닛 등 철재류
- 경운기, 농기구, 기계, 드럼, 가스용기 등 기타 금속제품



특징

- 가열건조형 도료입니다.
- 부착 및 방청성이 우수합니다.

보관

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 12개월의 유통기한을 가집니다.

취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

도장 사양서

서은테크

	제품명	라이온큐어 #800	비고
1	외관	COLOR	
2	색상	솔리드 & 메탈릭	
3	도장 재질	철재, EGI	
4	품명	아크릴 멜라민	
5	희석제	희석제 #800	
6	경화제	--	일액형
7	배합비 (페인트 : 경화제)	--	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	100 / 50~60	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	11 ~ 13 sec	Iwata Cup #2
10	여과	150 ~ 250 micron	
11	도장법	Air Spray	
12	Setting Time	10 분	
13	건조 조건	150°C X 30 분	
14	도막 두께	20 ~ 25 μ m	
15	보증 기간	6 개월	

■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9
 Tel. 82-55-326-4017
 Tel. 82-55-326-4017



서은테크

CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :
제품명 :

Lot No. :
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control