



EPOXY S-501W

Technical Data Sheet

개요

본 도료는 정수장용 수용성 에폭시로서 에폭시 수지의 특징이 내수성, 내약품성, 부착성, 기계적 물성, 내마모성이 우수하게 설계된 도료입니다.

주 성분

- 에폭시 수지

특성

외 관	EPOXY S-501W 청색 및 주문 색상
고형분	45% (청색 기준)
비 중	투명 1.0 ± 0.03 유색 1.2 ± 0.03
혼합 비율	4 : 1

도포

- AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러
- 가사 시간 : 1시간
- 사용 신나 : 물


편의성

- 우수한 내수성
- 우수한 부착성
- 우수한 기계적 물성
- 우수한 내마모성

주요 사용처

- 정수장, 물탱크 등 방수성을 요하는 곳
- 방수성을 요구하는 콘크리트 탱크 내부

도장단면도



저장

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 12개월의 유통기한을 가집니다.

취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

도장 사양서

서은테크

	제품명	EPOXY S-501W	비고
1	외관	---	
2	색상	청색 및 주문 색상	
3	도장 재질		
4	품명	EPOXY S-501W	
5	희석제	물	
6	경화제		
7	배합비 (페인트 : 경화제)	100 : 25	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	---	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	---	Iwata Cup #2
10	여과	---	
11	도장법	AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러	
12	도장 횟수	ONE COATING	
13	가사 시간	1시간	
14	도막 두께	200 μ m (2회)	
15	보증 기간	12 개월	

■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9
Tel. 82-55-326-4017



서은테크

CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :
제품명 :

Lot No. :
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control