



라이온탄 #7000

Technical Data Sheet

개요

본 도료는 플라스틱 도금 대체용 도료로써 아크릴 락카 수지와 HDI 경화제를 사용하여 은분 입자를 표면에 효과적으로 배열하여 아주 밝고, 내열탕성이 우수한 도료입니다.

주 성분

- Acrylic Resin

물성

라이온탄 #7000	
도료 타입	One Coat type
색 상	Metallic Color
광택	유광, 반광, 무광
건조 시간	70°C x 30 min

적용 분야

- ABS 소재
- PC (Poly Carbonate) 소재



특징

- 은분 입자의 배열이 효과적입니다.
- 아주 밝은 느낌을 표현할 때 유용합니다.
- 내열탕성이 우수합니다.

보관

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 6개월의 유통기한을 가집니다.

취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

도장 사양서

서은테크

	제품명	라이온탄 #7000	비고
1	외관	COLOR	
2	색상	메탈릭	
3	도장 재질	ABS	
4	품명	라이온탄 #7000	
5	희석제	희석제 690	
6	경화제	경화제 BS	
7	배합비 (페인트 : 경화제)	100 / 10	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	100 / 100~110	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	13 ~ 14 sec	Iwata Cup #2
10	여과	200 micron	
11	도장법	Air Spray	
12	Setting Time	5 ~ 10 분	
13	건조 조건	70°C X 30 분	
14	도막 두께	15 ~ 20 μ m	
15	보증 기간	6 개월	

■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9
 Tel. 82-55-326-4017
 Tel. 82-55-326-4017



서은테크

CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :
제품명 :

Lot No. :
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control