



# WATERFLEX #1000

## Technical Data Sheet

### 개요

본 도료는 폴리우레탄 수지 및 변성 아크릴 수지를 사용한 경제적이고 실용적인 수용성 타입의 탄성 방수 도료로서 우수한 부착력과 내구성을 가지며, 신축성이 좋은 탄성과 강인한 도막을 형성하므로 콘크리트 구조물의 수축, 팽창에 의한 도막의 손상을 방지하며 우수한 방수 성능을 유지하는 방수용 도료입니다.

### 주 성분

- 폴리우레탄 수지, 변성 아크릴 수지

### 특성

WATERFLEX #1000	
외 관	녹색, 회색 및 주문 색상
고형분	58%
비 중	1.132
추천 도막 두께	1000 $\mu\text{m}$
이론 도포 면적	0.58 $\text{m}^2/\text{L}$

### 도포

- AIRLESS SPRAY, 붓, 롤러
- 하도 도장 : 표면 처리 후 도장
- 상도 도장 : 하도 도장 후 6시간에서 3일 이내에 균일하게 상도 도장
- 도막을 두껍게 칠할 경우 크랙이 발생할 수 있으므로 2~3회에 나누어 도장

### 편의성

- 1액형으로 사용이 편리합니다.
- 건조가 빠르고 작업성이 우수합니다.
- 내수성, 내구력, 내충격성이 우수합니다.
- 부착성이 좋으며, 도막이 강인하고 탄성이 우수합니다.
- 수용성이므로 환경친화적입니다.

### 주요 사용처

- 아파트, 빌딩, 단독주택 등의 옥상 방수
- 기타 옥외 방수용





## 저장

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 12개월의 유통기한을 가집니다.

## 취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

### 서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018