



# 소프트 SE - CLEAR

## Technical Data Sheet

### 개요

본 도료는 폴리에스테르 수지를 사용한 도료로서 벨벳, 스웨이드와 같은 질감과 소프트한 감촉을 가지는 무광택, 무반사형 고기능 도료입니다. 스프레이로 도포하며 도막 두께에 따라 광택 및 질감이 조금씩 달라지며, 건조 온도에 따라 질감에도 차이를 줄 수 있습니다.

### 주 성분

- 폴리에스테르 수지

### 물성

소프트 SE - CLEAR	
외 관	불투명
점 도	11 ~ 13 sec (Iwata Cup #2)
비 중	0.94 ± 0.01
고형분	52
건조 조건	80°C X 40 분

### 적용 분야

- ABS 소재 및 다양한 소재

### 특징

- 벨벳이나 스웨이드 같은 질감을 낼 수 있습니다.
- 부드러운 감촉을 낼 수 있습니다.
- 무광택, 무반사형 고기능 도료입니다.
- 도막 두께 조절을 통해 광택과 질감을 조정할 수 있습니다.
- 건조 온도 조절을 통해 질감 차이를 낼 수 있습니다.

### 보관

제품을 사용하지 않을 때에는 단단히 밀폐하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하여야 합니다. 용기가 개봉된 채 보관할 경우 수분을 흡수하여 제품의 점도 증가, 일부 변색이나 결정화를 유발할 수 있습니다. 본 제품은 밀봉한 상태로 6개월의 유통기한을 가집니다.

### 취급시 주의사항

자세한 내용은 MSDS 문서를 참조하여 주십시오.

서은테크

Tel. 82-55-326-4017

Fax. 82-55-326-4018

# 도장 사양서

서은테크

	제품명	SE - CLEAR	비고
1	외관	불투명	
2	색상	우유색	
3	도장 재질	ABS	
4	품명	SOFT SE - CLEAR	
5	희석제	#789 희석제	
6	경화제	경화제 SE	
7	배합비 (페인트 : 경화제)	100 / 50	
8	배합비 (페인트 : 희석제)	100 / 25 ~35	페인트, 희석제
9	스프레이 점도	11 ~ 13 sec	Iwata Cup #2
10	여과	200 micron	
11	도장법	Air Spray	
12	Setting Time	2 ~ 3 분	
13	건조 조건	80°C X 40 분	
14	도막 두께	20 ~ 25 μm	
15	보증 기간	6 개월	

### ■ 주의사항 ■

- 1) 반드시 충분히 교반하여 사용하십시오.
- 2) 반드시 지정된 희석제를 사용하십시오.
- 3) 충분한 환기를 통해 장시간의 증기 호흡을 피하십시오.
- 4) 사용한 도료는 즉시 뚜껑을 꼭 닫아서 통풍이 잘 되는 서늘한 장소에 보관하십시오.



Head office & Factory : 경상남도 김해시 상동면 동북로 473번길 351-9

Tel. 82-55-326-4017

Tel. 82-55-326-4017



서은테크

# CERTIFICATION OF ANALYSIS

거래처 :  
제품명 :

Lot No. :  
수량 (Kg) :

제품	단위	사양	결과	비고
외관	-			
점도	KU			
비중				
안료분	%			
색상	-			

Head office & Factory : 351-9, Dongbuk-ro 473beon-gil, Sangdong-myeon,  
Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

Tel. 82-55-326-4017  
Fax. 82-55-326-4018

CERTIFY THE ABOVE STATEMENT OF QUALITY TO BE TRUE AND CORRECT.

Head of Quality Control

